



DELTA Svratka s.r.o.  
Partyzánská 411, 592 02 Svratka  
IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611  
tel.: +420 566662215, tel./fax: +420 566662554  
e-mail: [info@deltasvratka.cz](mailto:info@deltasvratka.cz)  
<http://www.deltasvratka.cz/>  
Společnost je zapsána u:  
Krajský soud v Brně odd. C, vl. 41846  
Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10  
tel./fax: +420 271750637, tel.: +420 603804264

## Nátěry - aplikace

### Vnější nátěry:

#### Impregnace:

- 1 x nátěr (nebo máčení) BOCHEMIT - impregnace (spotřeba cca 1 l/10 m<sup>2</sup>) - při použití lazury Sokrates Lazurit Forte není impregnace nutná, je již obsažena v lazuru

#### Krycí nátěr - lazura:

Sokrates Lazurit Forte - vodou ředitelná olejová lazura, obsahuje impregnaci (směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi lněného oleje s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek, které chrání dřevo před dřevokaznými a dřevo zbarvujícími houbami a hmyzem, obsahuje UV filtr):

- 2 x nátěr Lazuritem Forte - po zaschnutí 1. nátěru přebrousit povrch jemným smirkovým plátnem a aplikovat 2. nátěr (spotřeba cca 1 l/10 m<sup>2</sup>)

### Vnitřní nátěry - stěny:

#### Sokrates Lazurit Forte - vodou ředitelná olejová lazura, obsahuje impregnaci:

- 2 x nátěr Lazuritem Forte - po zaschnutí 1. nátěru přebrousit povrch jemným smirkovým plátnem a aplikovat 2. nátěr (spotřeba cca 1 l/10 m<sup>2</sup>)

## Odstíny - Sokrates Lazurit Forte

